

## BISTUK FIBERGLASS professional

BISTUK FIBERGLASS è uno stucco poliestere bicomponente con fibre organiche di vetro. Formulato per stuccare, ricostruire parti mancanti, riempire fori, rinforzare laminati plastici e vetroresina di carrozzeria e nautica. Facile da applicare il prodotto risulta ben resistente all'acqua e può essere ricoperto con qualsiasi altro prodotto di finitura.

**Modalità d'uso:** • Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, asciutte e carteggiate. • Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con l'apposito induritore al 1/3%, a seconda del tempo di indurimento voluto e dalla temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20°C 2%, oltre i 20°C 1%). • Non usare a temperature inferiori a 5°C. • Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da riparare. • Non rimettere nel barattolo il residuo di stucco già catalizzato. • Pot life a 20°C: 3-6 minuti. • Carteggiare a secco o a umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione. • Verniciabilità dopo i 45 minuti dall'applicazione. • Conservare in un luogo fresco ed asciutto. • Il prodotto è stabile se conservato correttamente, per 12 mesi.

BISTUK FIBERGLASS is a polyester bi-component putty with organic glass fibers. Ideal for putting, re-constructing missing parts, filling holes, reinforcing plastic laminates and fiberglass of cars and boats bodywork. Easy to apply, this product is water-resistant and can be covered with any finishing product.

**Use instructions:** • Make sure that the surfaces to be treated are clean, dry and sanded. • Mix the product before use and catalyse the quantity to be used at 1/3% with the hardener, according to the required hardening time and the outside temperature (till 10°C use 3% hardener, between 10 and 20°C use 2%, over 20° use 1%). • Do not use by less than 5 °C. • Apply the putty with a clean metal knife, pressing strongly on the part to be repaired. • Do not put back the putty left if already catalysed. • Pot life at 20°C: 3-6 minutes. • Dry or wet -sand the surface after 30-40 minutes from application. • It can be varnished after 45 minutes from application. • Store in a fresh and dry place. • The product is stable for 12 months if correctly stored.

professional

# BISTUK FIBERGLASS

It putties, reconstructs and strenghtens fibreglass and laminated plastic sheets.

Stucca, ricostruisce e rinforza vetroresina e laminati plastici.



Net weight:  
Contenuto netto:  
**750ml e**

## BISTUK FIBERGLASS professional

**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. Sospettato di nuocere al feto. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. **Consigli di prudenza:** Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali/ regionali / nazionali / internazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Conservare sotto chiave. **Contiene:** STIRENE. *Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.*

**Hazard statements:** Flammable liquid and vapour. Suspected of damaging the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. **Precautionary statements:** Dispose of the product / container in accordance with local / regional / national / international regulations. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wear protective gloves/ protective clothing / eye protection / face protection. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Store locked up. **Contents:** STYRENE. *Hazard labelling pursuant to EC Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements*

VOC (Direttiva 2004/42/CE) - Stucchi / mastici - Tutti i tipi.  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 220,91 g/l  
Limite massimo: 250,00 g/l  
- Catalizzato con 2,00% CATALIZZATORE IN PASTA

UFI: 6330-50FA-Q00N-GGEC

**ECOLKEM** via della Chimica, 2/4  
36031 Povolario di Dueville • VI  
Tel. +39 0444 360968  
www.ecolkem.it • e-mail: info@ecolkem.it

Barattolo e Coperchio ACCIAIO FE 40  
RACCOLTA DIFFERENZIATA  
Verifica le disposizioni del tuo comune



PERICOLO  
DANGER

MADE  
IN ITALY

